

Drift och Skötselinstruktion för lister och foder

Målad produkt

Användning och skötsel

Vid användning inomhus i torr miljö har produkterna en mycket lång livslängd. Produkterna rengörs med fuktad trasa och ett mildt tvåltvättmedel avpassat för målade ytor. Vatten i alltför stor mängd skall undvikas.

Återanvändning

Produkterna kan återanvändas om de demonteras skonsamt.

Avfall

När produkten är uttjänt rekommenderas att den förbränns i en förbränningspanna godkänd för målat trä.

Övermålning

Tvätta med en ordinär Målartvätt och mattslipa. Grunda med grundfärg avsedd för inomhusmålning av snickerier. Färdigstryk 2 ggr med en snickerifärg avsedd för målning inomhus. Välj själv det glanstal som du vill ha.

Referenser

Ansvarig för informationen är Tomas Wümer, Kvalitets- och Miljöansvarig Södra Interiör AB.

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn	Artikel-nr/ID-begrepp	Dokument-ID SI BVD 11
Vitmålad furulist	SI BVD 11	Varugrupp
☒ Ny deklaration	Vid ändrad deklaration	
☐ Ändrad deklaration	Är varan förändrad?	Ändringen avser
	☐ Nej ☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2013-05-27	Kontrollerad utan ändring den	
Övriga upplysningar:		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Södra Interiör AB	Organisationsnr/DUNS-nr 556095-2417
Adress Box 39	Kontaktperson Tomas Wüner
372 21 RONNEBY	Telefon 0457-316 37
Webbplats: www.sodrainterior.com	E-post tomas.wuner@sodra.com
Har företaget miljöledningssystem?	☒ Ja ☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000 ☒ ISO 14000 ☐ Annat
Övriga upplysningar:	Om "annat", specificera:

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige	Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde Byggnadssnickerier inomhus			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering	☒ Ej relevant	
	Märkning	☐ Ja ☒ Nej	
Är varan registrerad i BASTA?	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera: FSC och PEFC	
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas ☒ Ja ☐ Nej	Om "ja", specificera: FSC och PEFC	
Finns miljödeklaration typ III för varan?	☐ Ja ☒ Nej		
Övriga upplysningar: Varan kan levereras som FSC och/eller PEFC certifierad vilket anges vid beställningen.			

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Bearbetat ämne av träslaget furu	Furu	> 99 %	-----	-----	
Syrahärdande grundfärg		< 1 %		F; R11, R67	
	Butylacetat		CAS: 123-86-4	R10, R66, R67	
	Etanol		CAS: 64-17-5	F; R11	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

	2-propanol		CAS: 67-63-0	Xi; R36, R67	
	Urea, polymer med formaldehyd, isobutylrad		CAS: 68002-18-6	R53	
	Xylen		CAS: 1330-20-7	R10, Xn; R20/21 Xi; R38	
Syrahärdande toppfärg		< 1 %		R10, R67	
	Butylacetat		CAS: 123-86-4	R10, R66, R67	
	Urea, polymer med formaldehyd, isobutylrad		CAS: 68002-18-6	R53	
	1-metoxi-2- propanol		CAS: 107-98-2	R10, R67	
	Melamin, polymer med formaldehyd, butylrad		CAS: 68002-25-5	R53	
	Etanol		CAS: 64-17-5	F; R11	
	2-metoxi-1- metyletylacetat		CAS: 108-65-6	R10	
	destillat (petroleum), vätebehandlade lätta		CAS: 64742-47-8	Xn; R65, R66	
Övriga upplysningar:					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.					
Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:		
☒ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från "grind till grind".		
☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s "vagga till grind".		
☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:		
Redovisningen avser enhet av varan 1 kubikmeter	☐ Redovisad vara	☒ Varans varugrupp ☒ Varans tillverkningsenhet
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar
Furu obehandlad	1,67 kubikmeter	
Grundfärg	2,03 liter	
Toppfärg	1,74 liter	
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar
Elektroenergi	303 kWh	
Fjärrvärme	253 kWh	
Diesel	2,64 liter	Till arbetsmaskiner
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar
Lastbil	95,5	
Båt	0,50	
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar
Flyktiga organiska föreningar	0,20 kg	
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar		
		☐ Ej relevant
Restprodukt	Avfallskod	Mängd
Träavfall	170201	7,38
Färgrester med lösningsmedel	080111	0,23
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☒ Nej
Om "ja", specificera:		
Övriga upplysningar:		

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: Vi använder TMR istället för REPA. TMR levererar samma typ av tjänst som REPA.			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Förvaras inomhus.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☒ 25 år	☐ >50 år	Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år	Under förutsättning att varan inte utsätts för fukt eller mekaniska skador. Viss förändring av färgnyans sker beroende på ljusförhållanden.
Övriga upplysningar:	

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? EJ RELEVANT	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Produkterna kan återanvändas om de demonteras skonsamt.
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Det är en brännbar produkt
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera: Förbränningspanna måste vara godkänd för målat trä.
Ange avfallskod för den levererade varan 170201				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall? ☐ Ja ☒ Nej				
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda varan 170201				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall? ☐ Ja ☒ Nej				
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☐ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3/\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		
TVOC	< 400 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}$	< 400 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}$	Uppskattning	Provtagning pågår
Formaldehyd	< 125 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}$	< 125 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}$	Uppskattning	Provtagning pågår
Ammoniak	< 60 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}$	< 60 $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}$	Uppskattning	Provtagning pågår

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Kan varan ge upphov till eget buller?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar: Uppgifter lämnade av Tomas Wümer, Kvalitets- och miljöansvarig.				

Hänvisningar

Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Vitmålad furulist

Bedömning total:  Accepteras
BVB ID 52762
Version 1
Producent Södra Interiör AB
Publiceringsdatum: 2013-07-01
BSAB-kod: H - Reglar och paneler
BK04: Trällist - Behandlad 03507
Anv.Omr: Inomhus

Bedömningsunderlag  Byggvarudeklaration

Innehåll

Ämne	Mängd	CAS	R-fras
Furu	>99%	99999999	
Färg	<2%	99999999	

Bedömning

Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

➤ 0.1 Dokumentation: Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

1. Ingående material och råvaror

➤ Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis

➤ Träråvara från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas

2. Tillverkning av varan

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

3. Transporter och emballage

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

5. Bruksskedet

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

➤ Energiåtervinning är möjlig för mer än 50 % av varan

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

➤ Uppgifter om produktens emissioner av VOC finns

➤ Emissionshastigheten för formaldehyd 0,05-0,124 mg/m² h

➤ Emissionshastighet för TVOC <400 µg/m², h

Adress

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post

info@byggvarubedomningen.se

ECO·BORÅSTAPETER

Förpackning

Tapetrullarna sveps först in i en tunn återvinningsbar polyetenfilm innan de förpackas i wellpappkartong.

I genomsnitt används 50 gram emballage per kg tapet.

Den genomsnittliga transportvolymen (inkl emballage) per kg tapet är ca 4 dm³.

Returnering av emballage till Eco-Boråstapeter är inte möjligt.

I emballaget ingår återvunnet material.

Transport

Tapeterna transporteras via lastbil som utgår från centrallagret i Borås.

Eco-Boråstapeter är anslutna till REPA-registret. Organisationsnummer: 556423-2824

Skötselråd

Tapeten har hög tvättbarhet, vilket innebär att man utan svårigheter kan avlägsna de flesta smutsfläckar på följande sätt:

- Blöt fläcken med trasa eller svamp (använd tvållösning eller diskmedel).
- Använd flödigt med ljummet vatten så att alla tvålorester avlägsnas.
- Torka av överskott på vatten och låt därefter tapeten självtorka.
- Undvik att få vätska i skarvarna där tapeten är oskyddad.

Beräknad livslängd

Beräknad livslängd för tapeten är 10-15 år.

Återanvändning och spill

Tapeterna kan återvinnas som energi vid förbränning.

De restfärger som blir vid produktion återanvänds.

Inget tapetspill räknas som miljöfarligt avfall.

För att kunna uppnå erforderlig tapetstyrka samt Eco-Boråstapeters kvalitetskrav ingår inte återvunnet material i tapeterna.

Produktion

Eco-Boråstapeters utsläpp av lösningsmedel underskrider rådande gränsvärden för krav på koncessions-tillstånd enligt miljöskyddslagen.

Kvalitet

Eco-Boråstapeter är certifierat enligt kvalitetsnormen ISO 9001.

ECO-BORÅSTAPETERS MILJÖPOLICY

Vårt mål är att nå minsta möjliga miljöpåverkan såväl vid våra tillverkningsprocesser, vår interna arbetsmiljö som för produkterna och deras slutgiltiga användning.

För att uppfylla dessa åtaganden krävs kompetens och delaktighet från alla medarbetare. Vidare krävs att processer och utrustningar är dugliga för sitt ändamål.

ECO·BORÅSTAPETER Produkt- och Miljövarudeklaration Kollektion: Every Day

Artikelnr: 2850-2884

Produkter

Every Day Typ: Tapeter i nonwoven grupp 1 Vikt: 75-190 g/m²

Miljömärkning

Uppfyller IGI:s branschkrav på miljömärkning

(IGI = International Wallpaper Manufacturers' Association)

Produktinnehåll

Samtliga tapeter från Eco-Boråstapeter/C&S är fria från PVC, tungmetaller och miljöskadliga ämnen. Samtliga färgsystem är vattenbaserade.

Tapetens komponenter	Total vikt-procent	Vikt-procent	Specifikation av komponenters sammansättning	Innehåller ämnen i:	
				Begr.-listan*	PRIO-listan*
Nonwoven	65-100%	40-85%	Cellulosa (TCF)	---	---
		15-30%	Syntetiska fibrer + film	---	---
		0-30%	VAc/Akrylpolymer	---	---
		15-25%	Fyllmedel		
Färg	0-35%	65-100%	Pigment fyllmedel/krita, kaolin, Fyllmedel	---	---
		0-30%	VAc/Akrylpolymer	---	---

* Kemikalieinspektionens Begränsningslista, PRIO-lista.

Formaldehyd i bunden form förekommer naturligt i trä som används vid tillverkning av papper. Analys av tapetpapper visar således spår av formaldehyd. Nivåerna är dock väsentligt lägre än gällande gränsvärden.

Användning

Tapeterna kan användas i samtliga utrymmen förutom våtutrymmen.

Lämplig limtyp är Nonwoven- eller Väv-lim.

Emissioner

Bestämning av emissionsfaktor för VOC* och identifiering av dominerande ämnen har utförts på SP enligt FLEC-metoden**. Resultatet från proven understiger kvantitativ detektionsgräns (< 10µg/m² x h)

* VOC=Volatile Organic Compounds = Flyktiga organiska ämnen

** FLEC=Field and Laboratory Emission Cell

Ljusäkthet

Mycket god ljushärdighet, 6-8. Högsta värde är 8.

Skötselråd

för målade väggar och tak

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Matta vägg- och takfärger.

Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir

NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka färger.

Milltex 20 och Tålig Halvmatt.

NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.



Skötselråd

för målade väggar och tak

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Matta vägg- och takfärger.

Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir

NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka färger.

Milltex 20 och Tålig Halvmatt.

NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventiler därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

